

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **氟橡胶 T 938** 厂商: **索尔维 Solvay** 品牌: **Tecnoflon**

颜色	本色/Natural colour	厂商品牌	Tecnoflon
用途	工程/工业配件、薄板、密封应用、软管、添加剂/色母粒	材料特性	耐热、加工性能良好、耐化学品、中等粘度
材料形状	片状/Flake	加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding 树脂传递成型/Resin transfer molding

物理性能	测试标准	数据	单位
门尼粘度 (ML 1+10,	-	66.00	MU
250°量	-	69.00	%

电气性能	测试标准	数据	单位
耗散因数	ASTM D150	600	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	3.18 mm	

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		4.0	Hr
水份含量		0.045	%
注塑温度			
螺筒后部温度		310-330	°C
螺筒中部温度		320-340	°C
螺筒前部温度		320-340	°C
模具温度		160	°C