

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS 860** 厂商: **大赛璐 Daicel** 品牌: **Cevian**

材料标识	ABS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Cevian	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.05	g/cm ³
熔融流动指数			
200°C / 5.0Kg	ISO 1133	13.00	cm ³ /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	46	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	68	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2500	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	30	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	81	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	-	

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -85	°C
干燥时间		3.0-5.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		170-190	°C
螺筒中部温度		190-210	°C

螺筒前部温度		210-230	°C
模头温度		210-230	°C
模具温度		40-60	°C