

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS ARC1500** 厂商: **ARC** 品牌: **ARC**

材料标识	ABS	厂商品牌	ARC
材料特性	耐冲击		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.05	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
230°C / 3.80Kg	ASTM D1238	5.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C, 3.18 mm <sup>2</sup>	ASTM D638	37.90	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2210	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	320	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		82.20	°C