

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS FAB1A17HB** 厂商: **SO.F.TER. SPA** 品牌: **Abistir**

材料标识	ABS-GF17%	颜色	本色/Natural colour 黑色/Black
UL编号	<b>E187982</b>	厂商品牌	Abistir
材料特性	阻燃、良好的刚度、良好的韧性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.16	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ASTM D1238	8.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	65	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	> 1.0	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	5000	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	65	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	102	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		2.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		180-220	°C
螺筒中部温度		180-220	°C

螺筒前部温度		180-220	°C
模具温度		50-60	°C