

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS PA-726M** 厂商: **镇江奇美 Zhenjiang CHI MEI** 品  
牌: **POLYLAC®**

材料标识	ABS	颜色	本色/Natural colour
UL 编号	<b>E56070</b>	厂商品牌	POLYLAC®
用途	汽车水箱前栏 汽车饰条 汽车铭牌 汽车部件	材料特性	电镀专用
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.04	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
200℃ / 5.00Kg	ISO 1133	2.70	cm <sup>3</sup> /10min
220℃ / 10Kg	ISO 1133	28	cm <sup>3</sup> /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23℃	ISO 527-2	41	Mpa
断裂伸长率			
23℃	ISO 527-2	40	%
弯曲强度			
23℃	ISO 178	65	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23℃	ISO 179/1eA	23	kJ/m <sup>2</sup>
悬臂梁无缺口冲击强度			
23℃	ISO 180/1U	23	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 退火	ISO 75-2/A	95	℃
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	80	℃
维卡软化温度			
10N,50℃/hr	ISO 306/A50	103	℃

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50mm	HB