

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ASA PW-9788** 厂商: **奇美 CHI MEI** 品牌:

材料标识	ASA	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E56070	厂商品牌	
用途	耐热性 高冲击强度	材料特性	电器外壳 汽车零件
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.07	g/cm ³
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ASTM D1238	13	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	46.10	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	66.70	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	250	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	113	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		90 -95	°C
干燥时间		3.00	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		230-250	°C
螺筒中部温度		240-260	°C
螺筒前部温度		240-260	°C
模具温度		40-80	°C