

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ASA XC191** 厂商: **锦湖 KUMHO** 品牌:

材料标识	ASA	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E254819	厂商品牌	
用途	型材 管道系统 门窗	材料特性	耐气候性能良好
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	挤出成型/Extrusion molding 涂覆/Coating

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.07	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.30-0.60	%
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ASTM D1238	10	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	50	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	10	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	65	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2100	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	130	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		86	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	95	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -90	°C
干燥时间		2.00-3.00	Hr

注塑温度			
模具温度		40-60	°C