

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EVA 11D554** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Appeel**

材料标识	EVA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Appeel	用途	包装、薄膜、密封应用、食品接触应用
材料特性	共聚物	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.93	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
190℃ / 2.16Kg	ASTM D1238	9.50	g/10min

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	72	°C

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		160	°C
第3气缸区温度		210	°C
第5气缸区温度		230	°C
模具温度		230	°C