

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EVA PE E210F** 厂商: **韩华道达尔 Hanwha Total** 品牌:

材料标识	EVA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		用途	泡沫、生活消费品 和 添加剂/色母粒
材料特性	共聚物、加工性能良好、可交联、良好的抗撕裂强度	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	模塑成型/Moulding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.943	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	2.50	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏A	ASTM D2240	90	
邵氏D	ASTM D2240	35	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	28.40	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	800	%

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	56	°C
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	-70.0	°C

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		130-170	°C
第3气缸区温度		130-170	°C
第5气缸区温度		130-170	°C
模具温度		150-180	°C