

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **HDPE 3392** 厂商: **韩华 Hanwha** 品牌: **HANWHA**

材料标识	HDPE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	HANWHA	用途	纱线 和 食品接触应用
材料特性	加工性能良好、抗氧化剂	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	吹塑成型/Blow molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.954	g/cm ³
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	1.10	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	50	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	24.50	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	500	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	981	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	128	°C

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		160-250-160-	°C
第3气缸区温度		160-250-160-	°C
第5气缸区温度		160-250-160-	°C
模具温度		250-250	°C