

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **HDPE 7600** 厂商: **韩华 Hanwha** 品牌: **HANWHA**

材料标识	HDPE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	HANWHA	用途	工程/工业配件、容器 和 食品接触应用
材料特性	加工性能良好、抗氧化剂	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.960	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	6.50	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	56	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	33.30	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	170	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	926	Mpa
悬壁梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	32	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	126	°C

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
模具温度		10-60	°C

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		160-250-160-	°C
第3气缸区温度		160-250-160-	°C

第5气缸区温度		160-250-160-	°C
模具温度		250-250	°C