

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **HDPE 8012** 厂商: **台塑 FORMOSA PLASTICS** 品牌: **TAISOX**

| | | | |
|------|------------------------|------|----------------------|
| 材料标识 | HDPE | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | TAISOX | 用途 | 布袋/内衬、薄板、吊带/绳索、泡沫、纱线 |
| 材料特性 | 加工性能良好、耐冲击 | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 挤出成型/Extrusion molding | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|----------------|------------|-------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 0.957 | g/cm ³ |
| 熔融流动指数 | | | |
| 190°C / 2.16Kg | ASTM D1238 | 1.10 | g/10min |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-----|------------|----|----|
| 邵氏D | ASTM D2240 | 69 | |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 29.40 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 1000 | % |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|--------|------------|-----|----|
| 维卡软化温度 | | | |
| 熔融温度 | ASTM D4591 | 134 | °C |