

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **HDPE PEHD-GF60-01-US** 厂商: **泰科纳 Ticona** 品牌: **Celstran**

材料标识	HDPE-LGF58%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Celstran	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.50	g/cm ³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	91.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	1.4	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	10500	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	160	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	11700	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	30	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	121	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		90 -100	°C
干燥时间		2.0	Hr
水份含量		0.20	%
注塑温度			
螺筒后部温度		200-210	°C
螺筒中部温度		210-220	°C

螺筒前部温度		220-230	°C
模头温度		230-240	°C
模具温度		40-70	°C