

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **HPP 5115 WH 011** 厂商: **索尔维 Solvay** 品牌: **Lavanta**

材料标识	HPP-GF15%	颜色	白色/White
UL编号	E95746	厂商品牌	Lavanta
用途	照明设备	材料特性	High Performance Polyester材料、低吸湿性、高刚度、快速成型周期、耐化学品
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.28	%
横向方向	ASTM D995	0.82	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.05	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	63	Mpa

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		4.0	Hr
水份含量		0.030	%
注塑温度			
螺筒后部温度		300	°C
螺筒前部温度		290	°C
模具温度		140	°C