

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **K Resin 730M** 厂商: 日本电气化学 **Denka** 品牌:

材料标识	K Resin	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		用途	文具, 玩具
材料特性	透明性和光泽	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		180-220	°C
螺筒中部温度		180-220	°C
螺筒前部温度		180-220	°C
模头温度		190-200	°C
模具温度		30-50	°C