

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **K Resin XL 0117-5 NATURAL** 厂商: **普立万 Polyone** 品  
牌: **Elastamax**

|      |                        |      |                   |
|------|------------------------|------|-------------------|
| 材料标识 | SBC                    | 颜色   | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | Elastamax              | 用途   | 生活消费品             |
| 材料特性 | 食品接触                   | 材料形状 | 颗粒状/Resin         |
| 加工方式 | 注射成型/Injection molding |      |                   |

| 物理性能 | 测试标准      | 数据   | 单位                |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重   | ASTM D792 | 0.90 | g/cm <sup>3</sup> |

| 硬度    | 测试标准       | 数据 | 单位 |
|-------|------------|----|----|
| 邵氏A5s | ASTM D2240 | 60 |    |

| 机械性能  | 测试标准      | 数据(常态) | 单位   |
|-------|-----------|--------|------|
| 拉伸强度  |           |        |      |
| 23°C  | ASTM D638 | 6.41   | Mpa  |
| 断裂伸长率 |           |        |      |
| 23°C  | ASTM D638 | 550    | %    |
| 撕裂强度  |           |        |      |
| 垂直方向  |           | 21     | KN/m |