

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **LLDPE 6152 OSF** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **ICORENE**

材料标识	LLDPE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ICORENE	用途	帽子/盖子/瓶塞、容器、体育用品
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	滚塑成型/Roll forming

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.936	g/cm <sup>3</sup>

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	730	Mpa
悬臂梁无缺口冲击强度			
落锤冲击	内部方法	170	J

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		180	°C
螺筒中部温度		200	°C
螺筒前部温度		210	°C
模头温度		220	°C
模具温度		40-80	°C