

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

**牌号: LLDPE CP 808-01 Natural 厂商: 舒尔曼 A.Schulman 品牌: ASI POLYETHYLENE**

材料标识	LLDPE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ASI POLYETHYLENE	用途	食品接触应用
材料特性	高抗环境应力断裂能力 (ESCR)、加工性能良好、可接触食品、良好的韧性、良好的柔韧性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.924	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	20.0	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	45	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	11.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	180	%
弯曲模量			
1% 正割°C	ASTM D790	317	Mpa
悬臂梁无缺口冲击强度			
落锤冲击		28.5	J

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度		122	°C
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	-68.0	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		180	°C
螺筒中部温度		200	°C
螺筒前部温度		210	°C
模头温度		220	°C
模具温度		40-80	°C