

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **LLDPE LL 6201.19** 厂商: **埃克森美孚 Exxonmobil** 品
牌: **ExxonMobil**

| | | | |
|------|-------------------|------|-------------------|
| 材料标识 | LLDPE | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | ExxonMobil | 用途 | 冷冻食品包装 |
| 材料特性 | 韧性,耐环境应力开裂性 | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 吹塑成型/Blow molding | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|----------------|------------|----|---------|
| 熔融流动指数 | | | |
| 190°C / 2.16Kg | ASTM D1238 | 50 | g/10min |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 11.9 | Mpa |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 469 | Mpa |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|--------|-----------|------|----|
| 维卡软化温度 | ASTM 1525 | 84.8 | °C |