

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **LLDPE LL 6301 Series Molding** 厂商: **埃克森美孚 Exxonmobil**
品牌: **ExxonMobil**

材料标识	LLDPE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ExxonMobil	材料特性	热变形温度,耐长期蠕变性
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	吹塑成型/Blow molding

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	5.0	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	14.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	100	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	440	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	112	°C