

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 B3WG13 BK00102** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品牌: **Ultramid**

材料标识	PA6-GF63%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Ultramid	用途	汽车行业 和 体育用品
材料特性	高刚度、高强度	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.74	g/cm ³

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	214	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	220	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
水份含量		0.03	%
注塑温度			
螺筒后部温度		275-300	°C
螺筒中部温度		285-310	°C
螺筒前部温度		300-325	°C
模头温度		300-325	°C
模具温度		80-95	°C