

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 B70G25 WT020** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Bergamid**

材料标识	PA6-GF25%	颜色	白色/White
厂商品牌	Bergamid	材料特性	填充物为30% 玻璃纤维增强材料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.60	%

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	>1.0E+12	$\Omega$ .cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	3.20 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -90	$^{\circ}$ C
干燥时间		2-4	Hr
注塑温度			
模具温度		65-85	$^{\circ}$ C