

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 B70G40 H BK039** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Bergamid**

材料标识	PA6-GF40%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Bergamid	材料特性	耐热性良好
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		215	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+15	Ω.cm
表面电阻	ASTM D257	1.0E+15	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -90	°C
干燥时间		2-4	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		240-280	°C
螺筒中部温度		240-280	°C
螺筒前部温度		240-280	°C
模具温度		65-85	°C