

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 BC 700 HTS DUSXBL 900116** 厂商: **朗盛 Lanxess** 品
牌: **Durethan**

材料标识	PA6	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Durethan	材料特性	抗撞击性良好.热稳定性.共聚物
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.03	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 50RH)	ISO 62	1.90	%

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ISO 868	65	

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	53	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	48	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	212	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	2.0E-4	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	2.0E-4	cm/cm / °C

阻燃性	测试标准	数据	单位
氧指数	ISO 4589-2	21	%
灼热丝起燃温度			
2.00mm	IEC 60695-2-12	750	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -80	°C
干燥时间		2-6	Hr
注塑温度			
模具温度		80-90	°C

