

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 BKV 215 H2.0 DUS008 901510** 厂商: **朗盛 Lanxess** 品
牌: **Durethan**

材料标识	PA6-GF15%-HI	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Durethan	材料特性	抗撞击性良好. 热稳定性
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.17	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.71	%
横向方向	ISO 294-4	0.75	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	205	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	170	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	219	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80-80	°C
干燥时间		2-6	Hr
注塑温度			
模具温度		80-100	°C