

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 BM 25 FN20 700350** 厂商: **朗盛 Lanxess** 品牌: **Durethan**

材料标识	PA6-MD25%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E245249	厂商品牌	Durethan
材料特性	填充物为25% 矿物填料.无卤. 阻燃	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	V-2
灼热丝起燃温度			
0.80mm	IEC 60695-2-12	960	°C
1.50mm	IEC 60695-2-12	960	°C
3.00mm	IEC 60695-2-12	960	°C
灼热丝相对温度			
0.75mm	IEC 60695-2-13	725	°C
1.50mm	IEC 60695-2-13	725	°C
3.00mm	IEC 60695-2-13	725	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -80	°C
干燥时间		2-6	Hr
注塑温度			
模具温度		80-100	°C