

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 C 38 FA 000000** 厂商: **朗盛 Lanxess** 品牌: **Durethan**

|      |           |      |                        |
|------|-----------|------|------------------------|
| 材料标识 | PA6       | 颜色   | 透明/Transparent         |
| 厂商品牌 | Durethan  | 材料特性 | 共聚物                    |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 挤出成型/Extrusion molding |

| 物理性能           | 测试标准      | 数据   | 单位                     |
|----------------|-----------|------|------------------------|
| 比重             | ISO 1183  | 1.13 | g/cm <sup>3</sup>      |
| 收缩率            |           |      |                        |
| 垂直方向           | ISO 294-4 | 10   | %                      |
| 横向方向           | ISO 294-4 | 3.00 | %                      |
| 熔融流动指数         |           |      |                        |
| 235°C / 2.16Kg | ISO 1133  | 5.00 | cm <sup>3</sup> /10min |

| 热性能    | 测试标准        | 数据  | 单位 |
|--------|-------------|-----|----|
| 维卡软化温度 |             |     |    |
| 熔融温度   | ISO 11357-3 | 212 | °C |

| 电气性能   | 测试标准        | 数据      | 单位    |
|--------|-------------|---------|-------|
| 体积电阻   | IEC 60093   | 1.0E+13 | Ω.cm  |
| 表面电阻   | IEC 60093   | 1.0E+11 | Ω.cm  |
| 绝缘强度   |             |         |       |
| 1.00mm | IEC 60243-1 | 30      | KV/mm |