

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 CR218V33 BLACK21N** 厂商: 索尔维 **Solvay** 品
牌: **TECHNYL**

材料标识	PA6-GF33%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	TECHNYL	用途	汽车行业,电气/电子应用
材料特性	环保/绿色,热稳定剂	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	189	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	3.3	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	10700	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	285	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	9090	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	16	kJ/m ²

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80.0	°C
水份含量		0.20	%
注塑温度			
螺筒后部温度		230-235	°C
螺筒中部温度		235-245	°C
螺筒前部温度		245-250	°C
模头温度		245-250	°C
模具温度		80-100	°C