

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 KN133HB20BL** 厂商: **韩国可隆 KOLON** 品牌: **KOPA**

材料标识	PA6	厂商品牌	KOPA
用途	用于汽车、电器电子及其它机械产业领域的工程塑料	材料特性	由己内酰胺经开环聚合反应制得的高功能性NYLON6树脂

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.26	g/cm ³
收缩率			
横向方向	ASTM D995	0.3-0.5	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.4	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	120	R

热性能	测试标准	数据	单位
熔融温度		220	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
绝缘强度	ASTM D149	21	KV/mm
耗散因数			
耐电弧性	ASTM D495	130	s

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	HB	

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		60 -80	°C
干燥时间		4-5	Hr
水份含量		≤0.05	%
注塑温度			
螺筒后部温度		230	°C
螺筒中部温度		245	°C
螺筒前部温度		250	°C