

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 910/1.9 GF30 MO2** 厂商: **爱彼思 ALBIS** 品牌: **ALCOM®**

材料标识	PA66-GF30%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ALCOM®	材料特性	经热稳处理的/耐热的
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.39	g/cm <sup>3</sup>

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	95	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	4.50	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	6800	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	3.70	kJ/m <sup>2</sup>
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	35	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ISO 306/A50	200	°C