

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 910/1 PTFE20** 厂商: **爱彼思 ALBIS** 品牌: **ALCOM®**

| | | | |
|------|--------------|------|------------------------|
| 材料标识 | PA66-PTFE20% | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | ALCOM® | 材料特性 | 经热稳处理的/耐热的 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|----------|------|-------------------|
| 比重 | ISO 1183 | 1.25 | g/cm ³ |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|------------|-------------|--------|-------------------|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ISO 527-2 | 60 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ISO 527-2 | 10 | % |
| 拉伸模量 | | | |
| 23°C | ISO 527-2 | 2600 | Mpa |
| 简支梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ISO 179/1eA | 4.00 | kJ/m ² |
| 简支梁无缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ISO 179/1eU | 60 | kJ/m ² |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|--------|-------------|-----|----|
| 维卡软化温度 | ISO 306/A50 | 200 | °C |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|--------|-----|
| 防火等级 | UL-94 | 1.60mm | V-2 |