

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 A3EG7 BK23189** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品牌: **Ultramid**

颜色	黑色/Black	UL编号	<b>E36632</b>
厂商品牌	Ultramid	用途	汽车领域应用. 设备/机械部件. 容器. 电器导线绝缘材料
材料特性	尺寸稳定性良好. 高刚性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.41	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	5.00	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	1.60	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	190	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	2.80	%
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	9.50	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	250	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80.0	°C
干燥时间		3-6	Hr
水份含量		0.12	%
注塑温度			
螺筒后部温度		270-290	°C

螺筒中部温度		270-290	°C
螺筒前部温度		270-290	°C
模头温度		280-300	°C
模具温度		80-90	°C