

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 A548B2V15 BLACK23N** 厂商: **索尔维 Solvay** 品
牌: **TECHNYL**

| | | | |
|------|------------|------|-------------------|
| 材料标识 | PA66-GF15% | 颜色 | 黑色/Black |
| 厂商品牌 | TECHNYL | 材料特性 | 耐热,冲击改性,高粘度,热稳定剂 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 吹塑成型/Blow molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|----------|------|-------------------|
| 比重 | ISO 1183 | 1.20 | g/cm ³ |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|-------------|-----|----|
| 热变形温度 | | | |
| 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 210 | °C |
| 维卡软化温度 | | | |
| 熔融温度 | ISO 11357-3 | 260 | °C |

| 挤出成型条件 | | 建议值 | 单位 |
|---------|--|---------|----|
| 干燥温度 | | 80.0 | °C |
| 干燥时间 | | 8.0 | Hr |
| 第1气缸区温度 | | 265-285 | °C |
| 第3气缸区温度 | | 275-295 | °C |
| 第5气缸区温度 | | 275-295 | °C |
| 模具温度 | | 280-300 | °C |