

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 A70 C20 BK007** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Stat-Tech**

|      |            |      |                        |
|------|------------|------|------------------------|
| 材料标识 | PA66-CF20% | 颜色   | 黑色/Black               |
| 厂商品牌 | Stat-Tech  | 材料特性 | 阻燃                     |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin  | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |

| 物理性能 | 测试标准      | 数据   | 单位                |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重   | ASTM D792 | 1.22 | g/cm <sup>3</sup> |
| 收缩率  |           |      |                   |
| 垂直方向 | ASTM D995 | 0.45 | %                 |

| 机械性能 | 测试标准      | 数据(常态) | 单位  |
|------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 |           |        |     |
| 23°C | ASTM D638 | 210    | Mpa |
| 弯曲强度 |           |        |     |
| 23°C | ASTM D790 | 290    | Mpa |
| 弯曲模量 |           |        |     |
| 23°C | ASTM D790 | 12500  | Mpa |

| 热性能         | 测试标准 | 数据  | 单位 |
|-------------|------|-----|----|
| 热变形温度       |      |     |    |
| 1.80MPa 未退火 |      | 245 | °C |

| 电气性能 | 测试标准      | 数据            | 单位   |
|------|-----------|---------------|------|
| 表面电阻 | ASTM D257 | 1.0E+2到1.0E+4 | Ω.cm |

| 阻燃性  | 测试标准  | 数据      | 单位 |
|------|-------|---------|----|
| 防火等级 | UL-94 | 3.20 mm | HB |

| 注塑成型条件 |  | 建议值    | 单位 |
|--------|--|--------|----|
| 干燥温度   |  | 80 -90 | °C |
| 干燥时间   |  | 4-6    | Hr |
| 注塑温度   |  |        |    |
| 模具温度   |  | 65-85  | °C |