

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 AF218V30 BLACK21N** 厂商: 索尔维 **Solvay** 品
牌: **TECHNYL STAR**

材料标识	PA66-GF30%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	TECHNYL STAR	用途	汽车行业,工程/工业配件
材料特性	高流动性,加工性能良好,美观	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	258	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	254	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	263	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	2.5E-5	cm/cm / °C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80.0	°C
水份含量		0.20	%
注塑温度			
螺筒后部温度		260-270	°C
螺筒中部温度		270-280	°C
螺筒前部温度		280-290	°C
模头温度		280-290	°C
模具温度		60-80	°C