

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 LFT NN-60LGF/000 HS UV** 厂商: **普立万 Polyone** 品
牌: **OnForce**

材料标识	PA66-GF50%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	OnForce	材料特性	热稳定性.抗紫外线良好
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		4	Hr
注塑温度			
模具温度		90	°C