

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 N66NT50L** 厂商: **兰蒂奇 RADICI** 品牌: **Radici Compounds**

材料标识	PA66	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Radici Compounds	材料特性	成核、快速成型周期、润滑
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.14	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	1.40	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	1.10	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	75.8	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	30	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	100	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2790	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	59	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		86.1	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	255	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		2-4	Hr

水份含量		0.25	%
注塑温度			
螺筒后部温度		280	°C
螺筒中部温度		280	°C
螺筒前部温度		270	°C
模具温度		65-80	°C