

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT 1050M** 厂商: **东丽 TORAY** 品牌: **Toraycon**

材料标识	PBT	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Toraycon	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.32	g/cm ³
熔融流动指数			
250°C / 2.16Kg	ISO 1133	91.0	cm ³ /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	60.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	16	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	87.0	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2500	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	3.0	kJ/m ²
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	34	kJ/m ²