

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT 7716** 厂商: **泰科纳 Ticona** 品牌: **Celanex**

材料标识	PBT-(GB-MD)35%-V0	颜色	本色/Natural colour
UL 编号	E45575	厂商品牌	Celanex
用途	电气/电子应用,汽车行业	材料特性	抗翘曲,加工性能良好,阻燃
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.69	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.35	%
横向方向	ISO 294-4	0.70	%
吸水率			
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.10	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	83.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	1.6	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	10800	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	140	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	11700	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	5.0	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eA	5.0	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	22	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eU	21	kJ/m ²
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	4.9	kJ/m ²
-30°C	ISO 180/1A	4.5	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	222	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	194	°C
维卡软化温度			
玻璃转化温度	ISO 11357-2	60.0	°C
熔融温度	ISO 11357-3	225	°C
线膨胀系数			

垂直方向	ISO 11359-2	3.1E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	4.6E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	2.0E+16	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	5.0E+16	Ω.cm
绝缘强度	IEC 60243-1	24	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	200	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120 -130	°C
干燥时间		4.0	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		230-240	°C
螺筒中部温度		235-250	°C
螺筒前部温度		235-250	°C
模头温度		250-260	°C
模具温度		65-95	°C