

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT/ABS GN5006FC** 厂商: **LG Chemical** 品牌: **Lumax**

材料标识	ABS/PBT	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E248280	厂商品牌	Lumax
用途	电气/电子应用	材料特性	无卤素
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.06	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.60	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	47.1	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	13	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	70.6	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2260	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	150	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		80.0	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.20 mm	V-2

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80.0	°C
干燥时间		4.0-6.0	Hr

注塑温度			
螺筒后部温度		220-230	°C
螺筒中部温度		225-235	°C
螺筒前部温度		225-235	°C
模头温度		230-245	°C
模具温度		40-60	°C