

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT B 4040 G4** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品牌: **Ultradur**

材料标识	PBT/PET-GF20%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Ultradur	用途	把手、工业配件、家电部件、汽车领域的应用
材料特性	美观、粘数: 105 cm ³ /g	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

热性能	测试标准	数据	单位
线膨胀系数			
比热		1100	J/Kg/°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -120	°C
干燥时间		4.0	Hr
水份含量		0.040	%
注塑温度			
螺筒后部温度		260	°C
螺筒中部温度		265	°C
螺筒前部温度		270	°C
模头温度		270	°C
模具温度		60-100	°C