

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT B604T** 厂商: **帝斯曼 DSM** 品牌: **Arnite**

材料标识	PBT	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Arnite	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.22	g/cm ³
吸水率			
(饱和, 23°C)	ISO 62	0.40	%
(平衡, 23°C, 50%RH)	ISO 62	0.15	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	44	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	3.20	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2000	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	无断裂	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	5.50	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	125	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	50	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100 -120	°C
干燥时间		3-12	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		230-240	°C

螺筒中部温度		230-250	°C
螺筒前部温度		240-260	°C
模头温度		240-260	°C
模具温度		60-100	°C