

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT WX95752L** 厂商: **沙比克(LNP) Sabic(LNP)** 品  
牌: **LUBRICOMP**

材料标识	PBT	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	LUBRICOMP	材料特性	润滑
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.36	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	3.0	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	44.8	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	31	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	2410	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	68.9	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2360	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	59	J/m
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	1400	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		55.0	°C