

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC 110** 厂商: **奇美 CHI MEI** 品牌: **WONDERLITE**

材料标识	PC	颜色	本色/Natural colour 透明/Transparent
UL编号	E56070	厂商品牌	WONDERLITE
用途	汽车警示灯壳 鼠标 巧克力盛装盒 高跟鞋	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.20	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.60	%
横向方向	ASTM D995	0.60	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.20	%
熔融流动指数			
300°C / 1.2Kg	ASTM D1238	10	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	77	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	61.80	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	110	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	90.20	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2350	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	810	J/m

光学性能	测试标准	数据	单位
折射率	ASTM 542	1.585	

透射率76200 μm	ASTM D1003	89.0	%
雾度 81300 μm	ASTM D1003	<0.80	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		136	°C
1.80MPa 未退火		128	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	150	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	6.0E-5	cm/cm / °C
横行方向	ASTM D696	8.0E-5	cm/cm / °C
导热系数	JIS R2618	0.20	W/m/K

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	3.0E+16	Ω.cm
绝缘强度	ASTM D149	30	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50mm	V-2

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		280-300	°C
螺筒中部温度		280-320	°C
螺筒前部温度		280-310	°C
模头温度		280-310	°C
模具温度		70-120	°C