

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC 1895** 厂商: **拜耳 Bayer** 品牌: **Apec**

材料标识	PC	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E41613	厂商品牌	Apec
用途	照明设备	材料特性	良好的流动性,脱模性能良好
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.15	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.85	%
横向方向	ISO 294-4	0.85	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.30	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.12	%
熔融流动指数			
330°C / 2.16Kg	ISO 1133	19	cm ³ /10min

硬度	测试标准	数据	单位
球压硬度	ISO 2039-1	127	Mpa

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	74.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	> 50	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2450	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	108	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2450	Mpa

光学性能	测试标准	数据	单位
------	------	----	----

折射率	ISO 489	1.57	
透射率1000 μm	ISO 13468-2	89.0	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	173	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	158	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	6.5E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	6.5E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+17	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	1.0E+16	Ω.cm
绝缘强度	IEC 60243-1	35	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	250	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75mm	HB