

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/ABS CY6110** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **CYCOLOY**

材料标识	PC/ABS-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E121562	厂商品牌	CYCOLOY
用途	工程/工业配件, 商业/办公用品	材料特性	阻燃,耐冲击,无卤素,水解稳定性
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.18	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.6	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.2	%
熔融流动指数			
260°C / 2.16Kg	ISO 1133	23	cm ³ /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	63.1	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	35	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2750	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	94.5	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2440	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	33	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eA	10	kJ/m ²
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	23	kJ/m ²
-30°C	ISO 180/1A	10	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
-----	------	----	----

热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	98.6	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	88.1	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	105	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	8.0E-6	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	8.0E-6	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm
绝缘强度	IEC 60243-1	46	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100 -110	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		250-290	°C
螺筒中部温度		255-295	°C
螺筒前部温度		260-300	°C
模头温度		275-300	°C
模具温度		60-90	°C