

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/ABS Ultra 4140PG** 厂商: **苯领 Styrolution** 品牌: **Novodur**

材料标识	PC/ABS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Novodur	用途	汽车行业
材料特性	耐冲击、耐热	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.07	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.70	%
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ISO 1133	9.00	cm <sup>3</sup> /10min
260°C / 5Kg	ISO 1133	13.00	cm <sup>3</sup> /10min

硬度	测试标准	数据	单位
球压硬度	ISO 2039-1	85	Mpa

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	46	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	3.50	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2100	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	72	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2100	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	38	kJ/m <sup>2</sup>
-30°C	ISO 179/1eA	28	kJ/m <sup>2</sup>
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	40	kJ/m <sup>2</sup>

-30°C	ISO 180/1A	31	kJ/m <sup>2</sup>
-------	------------	----	-------------------

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 退火	ISO 75-2/B	108	°C
1.80MPa 退火	ISO 75-2/A	99	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	106	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	9.0E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	> 1.0E+15	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	> 1.0E+15	Ω.cm
绝缘强度			
1.50 mm	IEC 60243-1	37	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	600	V

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		2—4	Hr
注塑温度			
模具温度		70	°C