

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/AES HEC02558** 厂商: **锦湖 KUMHO** 品牌:

材料标识	PC/AES	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		用途	汽车领域的应用
材料特性	可加工性良好	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	吹塑成型/Blow molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.11	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.40-0.60	%
熔融流动指数			
230°C / 10Kg	ASTM D1238	12	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	55	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	80	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	75	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2100	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	600	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		106	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		95 -105	°C
干燥时间		3.00-4.00	Hr
注塑温度			

模具温度		50-80	°C
------	--	-------	----