

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC CY3000AS BK** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Edgetek**

材料标识	PC	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Edgetek	材料特性	防止持续性带电
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.13	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.50	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	50	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	80	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2600	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	70	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		102	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	1.0E+9到1.0E+11	Ω.cm

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -90	°C
干燥时间		3-4	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		230-250	°C
螺筒中部温度		230-250	°C

螺筒前部温度		230-250	°C
模具温度		70-90	°C