

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC CY4000 BK006** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Edgetek**

材料标识	PC-HI	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Edgetek	材料特性	耐化学性良好.改良抗撞击性
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.21	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.55	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	61	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	95	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2300	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	650	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		100	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	1.0E+15	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -90	°C
干燥时间		4-6	Hr
注塑温度			

模具温度		80-100	°C
------	--	--------	----